FICHE TECHNIQUE	*408* DECOLLEUR 3720 - PMUC	FT1/053 INDICE 6 18/10/99

DECOLLEUR POUR CYANOACRYLATES UTILISABLE EN CENTRALE NUCLEAIRE - UTO 16054

1. DEFINITION:
Solvant de nettoyage pour tous matériaux souillés par de la colle cyanoacrylate.
Décollement des pièces collées à la cyano.

2. BENEFICES:
Nettoie parfaitement tous les ustensiles de dépose.
Permet de décoller des pièces assemblées sans les abîmer.
Facile d'emploi.
Permet une réutilisation des pièces après décollement.

3. DOMAINES D'APPLICATIONS:
Nettoyage des appareils de dépose automatiques ou manuels.
Séparation de pièces collées par de la cyanoacrylate.
Attention: Sur certaines matières plastiques, un essai de compatibilité est indispensable.
Dissout également les peintures époxy, polyuréthanne et les encres.

4. CARACTERISTIQUES:
Aspect .....liquide
Couleur .....transparent
Densité 0,8

5. MODE D'EMPLOI:
Prêt à l'emploi.
Appliquer le DECOLLEUR au pinceau sur les pièces à séparer. Laisser agir de 30 secondes à 1 minute, puis séparer les pièces.
S'utilise aussi au trempé pour les pièces difficiles a décoller ou très souillées.

6. STOCKAGE:
Un an dans son emballage d'origine entre 5 et 20°C.

7. HYGIENE ET SECURITE:
Danger. Toxique et inflammable.
Eviter les contacts avec la peau et les yeux.
Travailler dans un local ventilé.
A conserver hors de portée des enfants.

8. EMBALLAGES:
Flacons de 20 g par carton de 12 (REF: 1408F2), bidon de 1 l (REF: 1408I2) et de 5 l (REF: 1408J1).
Qualité PMUC : Flacons de 20 g par carton de 12 (REF: 6408F2), bidon de 1 l (REF: 6408I2).

ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé

ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaux en Velin Cedex-
Tel : 0 4. 78. 46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91